

Indice Generale - *General Index*

"PVC PLASTIFICATO"
"PLASTICIZED PVC"

ISOLAMENTO - Temperatura Esercizio 105 C°
INSULATION - Operating Temperature Till 105 C°

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION

1 I UL / 105 F	1.35	70	ISOLAMENTO DI QUALITÀ - UL 105°C - FLESSIBILE TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Insulation which is in reference to UL 105°C Standard – Flexible Operating Temperature till 105°C
VB 02	1.35	93	ISOLAMENTO - TIPO E - IEC 60227-1 - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Insulation which is type E in reference to IEC 60227-1 - Lead Free Operating Temperature till 105°C
VB 04	1.48	95	PVC per Isolamento 105°. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: PVC for insulation 105 °. The product can be used in accordance with the following rules: CEI 20.11 Tipo R3.
VB 05 / K	1.35	90	ISOLAMENTO - UL - ELEVATA COSTANTE DI ISOLAMENTO – ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 105°C Insulation which is with UL Standards - High Insulation Constant – Lead Free Operating Temperature: 105°C
VB 05	1,43	Shore D 46	PVC per Isolamento UL 105°; Temperatura di esercizio fino a 105°C. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: PVC for insulation UL 105 °; Operating temperature up to 105°C. The product can be used in accordance with the following rules: CEI 20.11 Tipo R3.
VB 09 / C	1.38	94	ISOLAMENTO DI QUALITÀ R3 - TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Insulation which is with R3 Quality - Operating Temperature till 105°C
VB 09 / CEP	1.35	Shore D 51	Temperatura di esercizio fino a 105°C. Ideale per cavi auto, bassi spessori; Fiat 9.91107. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Operating temperature up to 105 ° C. Ideal for car cables, low thicknesses; Fiat 9.91107. The product can be used in accordance with the following rules: CEI 20.11 Tipo R3.
VB 09 / F	1.33	89	ISOLAMENTO DI QUALITÀ TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Insulation with R3 Quality Operating Temperature till 105°C

Indice Generale - *General Index*

"PVC PLASTIFICATO"
"PLASTICIZED PVC"

ISOLAMENTO - Temperatura Esercizio 105 C°
INSULATION - Operating Temperature Till 105 C°

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION

VB 09 / HOT	1.41	Shore D 42	ISOLAMENTO DI QUALITÀ R3 - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C – BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE A CALDO Insulation which is with R3 Quality - Lead Free Operating Temperature till 105°C – Good Resistance to Hot Deformation
VB 09 / S	1.40	92	ISOLAMENTO UL - TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Insulation which is in reference to UL Standard Operating Temperature till 105°C
VB 09 / T2	1.36	Shore D 46	PVC per isolamento cavi per auto FIAT, resistente agli oli ed idrocarburi. Temperatura di esercizio fino a 105°C. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: PVC for FIAT automotive insulation cable, resistant to oils and hydrocarbons. Operating temperature up to 105 ° C. The product can be used in accordance with the following rules: FIAT 9.91220 type T2, CEI 20.11 Tipo R3
VB 09 / TEX	1.36	90	PVC per Isolamento 105° Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: PVC for insulation 105° The product can be used in accordance with the following rules: CEI 20.11 Tipo R3.
VB 09 / VER	1.41	91	ISOLAMENTO DI QUALITÀ - UL 105°C - VW1 - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Insulation which is in reference to UL 105°C Standard – VW1 - Lead Free Operating Temperature till 105°C
VB 09 / ZEN	1.43	Shore D 42	PVC per Isolamento UL 105°. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: PVC for insulation UL 105 °. The product can be used in accordance with the following rules: UL 1581 classe 43 (105°C), CEI 20.11 Tipo R3.
VB 09	1.29	84	ISOLAMENTO DI QUALITÀ R3 - CONFORME ALLE NORME FIAT 9.91220 - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Insulation which is with R3 Quality - In specification FIAT 9.91220 - Lead Free Operating Temperature till 105°C

Indice Generale - *General Index*

"PVC PLASTIFICATO"

"PLASTICIZED PVC"

ISOLAMENTO - Temperatura Esercizio 105 C°
INSULATION - Operating Temperature Till 105 C°

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 18	1.37	95	ISOLAMENTO - TIPO TI3 TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 90°C /105°C Insulation which is type TI3 Operating Temperature till 90°C /105°C
VB 23	1.38	85	ISOLAMENTO SUPERFLEX - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Insulation which is Superflex - Lead Free Operating Temperature till 105°C
VB 34 - 105 / ARTIC	1.48	91	Isolamento antifiamma, con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -40°C). Temperatura di esercizio fino a 105°C. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Flame retardant Insulation, with excellent performance at low temperatures (installations at - 40°C). Operating temperature up to 105°C. The product can be used in accordance with the following rules: UL 1581 classe 43 (105°C), CEI 20.11 Tipo R3.
VB 38	1.38	92	ISOLAMENTO DI QUALITÀ R3 - ANTIFIAMMA - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Insulation which is Flame Retardant, with R3 Quality - Lead Free Operating Temperature till 105°C - Lead Free
VB 56	1.29	89	Isolamento con ottime performance alle basse temperature (installazioni a - 30°C). Temperatura di esercizio fino a 105°C. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Insulation with excellent performance at low temperatures (installations at - 30°C). Operating temperature up to 105°C The product can be used in accordance with the following rules: CEI 20.11 Tipo R3.
VB 69	1.34	94	ISOLAMENTO DI QUALITÀ : EN 50363-3 tipo TI3 (CEI 20-11) - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 90°C / 105°C Insulation to Standard EN 50363-3 tipo TI3 (CEI 20-11) - Lead Free – Operating Temperature: 90°C / 105°C
VB 70	1.34	95	PVC per Isolamento UL 105° con buone performance alle alte temperature (Temperatura di esercizio fino a 105 °C). Per spessori da 0.3 mm. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: PVC for insulation UL 105° with good performance at high temperatures (Operating temperature up to 105 ° C). For thicknesses from 0.3 mm. The product can be used in accordance with the following rules: UL 1581 classe 43 (105°C), Style 1007 & 1015

Indice Generale - *General Index*

"PVC PLASTIFICATO"
"PLASTICIZED PVC"

ISOLAMENTO - Temperatura Esercizio 105 C°
INSULATION - Operating Temperature Till 105 C°

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 72 / M	1.38	78	GUAINA / ISOLAMENTO - TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 90°C / 105°C Sheat / Insulation - Operating Temperature: 90°C / 105°
VB SB	1.37	44	ISOLAMENTO - TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C - NORMA UL 1581 Insulation which is in reference to UL 1581 Standard - Operating Temperature till 105°C